

喜颜 TB8460 宝蓝色浆

(版本号: V2.0 发布日期: 2024-11-22)

上海喜颜实业有限公司是一家专业致力于研究、开发、生产新型化学添加剂的专业公司，公司拥有强大的生产基地和先进的实验室，并与许多著名跨国公司的研究中心保持紧密联系和战略合作，拥有一批丰富技术经验的专业队伍，可以为用户提供科学的建议和值得信赖的方案及产品。选用喜颜的产品，是您成功的保障。

产品特点

TB8460 是 P.B. 60 宝蓝预分散浆，它以 CAB 树脂为载体，采用先进的工艺生产制造而成，产品具有很好的鲜艳性和透明性。产品符合 ROHS 和卤素的环保要求。色浆一次用不完时，一定要密封好。

应用领域

TB8460 主要设计用于塑胶涂料，工业涂料等应用领域，作为通用色浆使用。本产品具有极高的透明度，特别适合于电镀银和银粉调色，亦可以用于 UV 真空电镀涂料作为透明色浆使用。

使用方法

初次使用 **TB8460** 对涂料调色之前，建议首先做相容性和展色性实验，加以确认。如果有问题，通过添加相应的助剂解决，或致电垂询。并且确认颜料分散浆对涂料原有的主要功能无任何不良影响。颜料分散浆应搅拌或在混匀机上混合均匀，颜料分散浆加到涂料中后，用搅拌器或混匀机混合均匀即可，无需重新研磨或高速分散。

品质

上海喜颜实业有限公司采用最先进的分散设备和颜料分散工艺，保证每批分散浆的颜色、色强度、流变性及相容性经过严格的质量控制。

产品技术参数（典型值）

项 目	数 值（典型值）
颜料索引号	P. B. 60
颜料浓度（重量比）	10.0%
固体含量（重量比）	20.8%
耐光性 主色/冲淡色（1/25 ISD）	8 级/7-8 级
耐温性（℃）	200
遮盖力	高透明
是否含卤素	不含
溶剂	乙酸正丁酯 丙二醇甲醚醋酸酯

储存：

应储存在阴凉的场所，环境温度尽可能保持高于零度。
完好包装的产品，质保期为从生产日期起 12 个月。

免责声明

所有关于我们产品的推荐，无论书面的、口头的或从我们的实验结果推测的，均是基于我们目前对该产品的认识。尽管我们有这样的推荐，客户还是应当采取适当的措施以保证我们的产品能满足他们的特定的工艺或用途。因为我们不能控制我们产品的应用领域及使用和加工过程的工艺条件，所以我们不承担这方面的责任。买方保证在使用我们产品的过程中不侵害第三者的知识产权。我们保证在通常的供应和储存条件下，我们的产品在质量上无缺陷。